

SZPACHLÓWKA AKRYLOWA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ciekła, akrylowa zaprawa wypełniająca
- Odporna na spękanie (3 mm)
- Trudnopalna
- Odporna na warunki atmosferyczne
(deszcz, zmiany temperatury, promieniowanie UV)
- Po wyschnięciu bezzapachowa, nieszkodliwa dla zdrowia, ekologiczna

ZASTOSOWANIE:

Szpachlówkę akrylową stosować do szczelin i ubytków w betonie, tynku, cegle, gipsie oraz drewnie, również do pracujących powierzchni takich jak panele, boazerie, czy futryny drzwi i okien, także z metalu i plastiku.

BAZA:

Ciekła kompozycja produkowana na bazie żywic akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących oraz najwyższej jakości wypełniaczy dolomitowych i pigmentów.

DANE TECHNICZNE:

sucha masa	86±5%
gęstość objętościowa	2,35±5%
czas wiązania w warunkach laboratoryjnych	Początek 1h koniec 3h
udarność	4J
średnia grubość warstwy po wyschnięciu	2-3 mm
pH	8-9
wytrzymałość na zrywanie	0,5 Mpa

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Przed nałożeniem powierzchnię oczyścić z pyłu, odtłuścić, pokrywać warstwą do grubości 3mm. Po około dwóch godzinach można szlifować i pomalować wypełnienie.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przyjmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

Opracowane dla P.P.H. "SBS-SIM" Mariola Pilniak
Huta Mińska, Wczasowa 25
05-300 Mińsk Mazowiecki
Fax\tel. (025) 7586520

SZPACHLÓWKA AKRYLOWA

Dobre rezultaty można uzyskać w następujących warunkach:

Temperatura powietrza 20°C. Dopuszczalne od +5°C do +30°C

Temperatura podłoża 15°C. Dopuszczalne od +5°C do +25°C

Wilgotność względna 60%

UWAGA: przed użyciem gotową masę dokładnie wymieszać. Jeżeli potrzebna jest mniejsza gęstość masy szpachlowej od dostarczonej przez producenta, można dodać niewielką ilość wody (do 1% wagowo), aż do uzyskania konsystencji wygodnej do nakładania. Przed nałożeniem masy podłoże zeszlifować papierem ściernym.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5÷+30°C) do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIE:

Pojemniki polietylenowe o wadze 0,2 kg; 0,25 kg; 0,5kg; 1,0 kg; 5kg; 25 kg.

ATEST:

Państwowy Zakład Higieny nr.BK/B/0183/01/2018